

# FICHA TÉCNICA DATA SHEET

## ROHE

**alaplana.**  
CERÁMICA

**PE**

PORCELÁNICO ESMALTADO  
GLAZED PORCELAIN TILE



MATE  
MATT

**RC**

RECTIFICADO  
RECTIFIED



DIFERENTES GRÁFICAS  
DIFFERENT PRINTINGS



Snow



Pearl



Cream



Formato / Size

Cemento / Concrete

Grupo / Group

Tipo / Tipe

60x120 RC / 24"x48"

Bla

Porcelánico esmaltado  
/ Glazed Porcelain Tile

UNE-EN 14411:2016

| DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION          | NORMA / STANDARD  | VALOR DEL TEST / TEST VALUE      | alaplana.<br>CERÁMICA  |
|--|---|----------------------------------|--|
| Absorción de agua / Water absorption             | UNE-EN-ISO 10545-3  | Ev ≤ 0,5 %                       | Cumple / Complies  |
| Fuerza de rotura / Breaking strength             | UNE-EN-ISO 10545-4  | ≥ 1300 N                         | Cumple / Complies  |
| Resistencia a la flexión / Resistance of flexion | UNE-EN-ISO 10545-4  | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>           | Cumple / Complies  |
| Abrasión superficial / Surface abrasion          | UNE-EN-ISO 10545-7  | Valor declarado / Declared value | Snow / Clase 4<br>Pearl / Clase 4<br>Cream / Clase 4                   |
| Resistencia al cuarteo / Cracking resistance     | UNE-EN-ISO 10545-11   | Requerido / Requested            | Cumple / Complies  |
| Resistencia a la helada / Frost resistance       | UNE-EN-ISO 10545-12   | Requerido / Requested            | Cumple / Complies  |
| Resistencia química /<br>Chemical resistance     | Productos domésticos y aditivos piscina / Household chemicals and swimming pool salts   | UNE-EN-ISO 10545-13              | Mínimo clase B / Minimum class B<br>Cumple / Complies                  |
|  | Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids  | UNE-EN-ISO 10545-13              | Valor declarado / Declared value<br>Mínimo clase LB / Minimum class LB |
|  | Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis   | UNE-EN-ISO 10545-13              | Valor declarado / Declared value<br>Mínimo clase LB / Minimum class LB |
| Resistencia a las manchas / Resistance to stains | UNE-EN-ISO 10545-14   | Mínimo clase 3 / Minimum class 3 | Cumple / Complies  |
| Resistencia al deslizamiento / Slip resistance   | UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6<br>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. ENSAYO DEL PENDULO /<br>SLIP RESISTANCE. PENDULUM TEST                       |                                  | Clase 3 / Class 3  |
|  | UNE-EN 16165 Anexo C UK SRG<br>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. ENSAYO DEL PENDULO /<br>SLIP RESISTANCE. PENDULUM TEST                       |                                  | +36  |
|  | ANSI A326.3:2021<br>COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (Dcof) /<br>DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (Dcof)                                   |                                  | >0.63  |
|  | UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3<br>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. MÉTODO DE LA RAMPA CON PIE CALZADO /<br>SLIP RESISTANCE. SHOD RAMP TEST      |                                  | R11  |
|  | UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2<br>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. MÉTODO DE LA RAMPA CON PIE DESCALZO /<br>SLIP RESISTANCE. BAREFOOT RAMP TEST |                                  | Clase C / Class C  |
| Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)          | EN-101  | Mínimo 3 / Minimum 3             |  |

www.nuevaalaplana.es

C/ El Pinet, 1 - Pol Industrial "Els Plans"  
- 12592 Chilches, (CS) Spain.

23/11/2023